



## PRODUKTINFORMATION

### PNZ-HOLZLASUR

- Lösemittelfrei auf Ölbasis
- Für Innen und Außen

#### Geeignet für:

Alle Hölzer im Innen- und Aussenbereich, wie Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Türen, Zäune, Balkone und Gartenmöbel. Auch für Bienenhäuser geeignet. PNZ-HOLZLASUR ist ein umweltfreundlicher, wetterbeständiger, stark wasserabweisender Anstrich, der die behandelten Flächen dauerhaft vor UV-Strahlung schützt. Auf der Basis natürlicher Öle, tropfgehemmt, offenporig, feuchtigkeitsregulierend und geruchsfrei.

#### Anwendung/ Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Bei Pilzgefährdung mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W<sup>210</sup> vorbehandeln.
- Nachbehandlung mit PNZ-WASSERBLOCKER erhöht die Beständigkeit.

PNZ-HOLZLASUR kann durch spritzen, rollen oder tauchen verarbeitet werden. Alte, noch tragende Anstriche lassen sich in der Regel überstreichen. Für eine bestmögliche Haltbarkeit: Innen 2 Anstriche und außen 3 Anstriche vornehmen. Anstrich ist staubtrocken nach ca. 1 Std., verblockungsfrei nach 8 – 24 Std. (Bei nasskalter Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trockenzeit verzögern), überstreichbar nach 3 – 5 Std. Außen Farblos nur in Verbindung mit farbigem Anstrich verwenden (UV-Schutz). Lasur ist in der Dose milchig, trocknet aber im angegebenen Farbton auf. Auf bestimmten Hölzern (z.B. Eiche, Lärche, Zeder, Teak, usw.) und Kork können Farbdurchschläge von Holzinhaltstoffen auftreten. Diese können mit PNZ-ISOLIERGRUND isoliert werden.

#### Verbrauch:

Ca. 60 -85 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 l PNZ-HOLZLASUR reicht für ca. 12 -15 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag. Bei sägerauem oder geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln bzw. verdreifachen.

#### Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)



# PRODUKTINFORMATION

## Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl aus kontrolliertem Anbau, Wasser, Damar, Methylzellulose, natürliche Emulgatoren, Eisenoxydpigmente, Titanweiß; bei farbiger Lasur Trockenstoffe. Konservierungsstoffe (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinon-allergiker +49(0)8465-173820).

## Wichtige Hinweise:

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 120112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150g/l (2007)/ 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

## Gebindegrößen:

0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.


## Farbtöne:

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Farblos nicht allein für außen. Nur in Verbindung mit farbigen Anstrich verwenden, da farblos keinen ausreichenden UV-Schutz bietet. Werden andere Farbtöne gewünscht, kann die PNZ-HOLZLASUR, auch die farblose, mit PNZ-UNIVERSAL-ABTÖNPASTEN abgetönt werden.

### Lasierende Farbtöne



### Deckende Farbtöne



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Z 0019/08 Kr



**PNZ-Produkte GmbH**  
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

**Aus Liebe zum Holz**  
  
natürlich schützen und pflegen  
[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)